

**RAMPF****ESTERLÖSSL GMBH**
COMPOSITE-TECHNOLOGIE + WERKSTOFFE

Close Contour Casting RAKU-TOOL	vergleichbare Platte	Farbe	Dichte in kg/dm ³	Eigenschaften und Anwendung	Druckfestigkeit (Mpa) ISO 604	E-Modul aus Druckfestigkeit	Wärmeausdehnungskoeffizient (10 ⁻⁶ K ⁻¹)	Wärmeformbeständigkeit ISO 75 (°)
CC 6010	MB 720	braun	0,8	Sehr feine Oberfläche für Modelle und DKM	40	1.500	70	80
CC 6015	WB 1000	elfenbein	1	Sehr feine Oberfläche für Modelle Formen	50	2.500	55	80
CC 6503		blau	1,85	gut fräsbar dimensionsstabil für Lehren	100	9.500	45	80
CC 6504	WB 1600	elfenbein	1,9	sehr hohe Druckfestigkeit für Blechumformung	100	10.000	40	80
CC 6506	WB 1700	dunkel grau	1,9	styrolobeständig für Blechumformung, Prepreg-Formen	130	13.000	35	110
CC 6508		grau	1,9	styrolobeständig für Blechumformung, Prepreg-Formen	110	11.000	45	85
CB 6509	WB 1210	lichtblau	1,2	Serieneinrichtungen für Giesserei	115	3.000	60	95
CB 6512	WB 1250	grün	1,25	Giesserei-Einrichtungen	80	2.500	70	85
CC 6507	WB 1404	oliv grün	1,4	Laminierformen Giesserei Formplatten	80	2.500	50	80
CB 6514	WB 1450	braun	1,45	abrasionsbeständig für Giesserei-Formplatten	80	2.500	65	80
CC 6700	WB 700	giftgrün	0,7	Epoxy für Prepreg	50	2.000	35	140

