

Mischtabelle zur Einstellung der Topfzeit Harzsystem L1100 mit Härtern EPH 524, EPH 294, EPH 296

Unter Laborbedingungen ermittelte Werte für die Topfzeit, die tatsächlichen Werte können teilweise deutlich davon abweichen. Die genaue Topfzeit muß unter Berücksichtigung von Verarbeitungstemperatur und Ansatzmenge vom Anwender im Feldversuch ermittelt werden.

Topfzeit für 100g Mischung bei 23°C									
Minuten	20	30	45	60	90	120	240		420
Stunden	1/2	1/2	3/4	1	1 1/2	2	4		7
LY 1100	100	100	100	100	100	100	100		100
EPH 524	18								
EPH 296		30	15	12	10	6	3		
EPH 294			15	18	20	24	27		30

Beispiel: 100g L1100 plus 15g EPH 296 Plus 15g EPH 294 haben 45 Min Topfzeit

Grafische Darstellung: Mischungsverhältnisse der Härter zueinander
Verhältnis Harz : Härter muß in Summe immer 100 : 30 ergeben
Härter kann vorgemischt werden

EPR L 1100 - set (mixing ratio 100 : 30)

