



Epoxid Oberflächenharze RAKUTOOL		Farbe	Mischungs- verhältnis	Topfzeit Min	Tack-Time (überlaminierbar) Min.	Eigenschaften	Wärmeform- Beständigkeit Iso 75 (°C)
Harz	Härter						
EG 2100	EH 2901	hellblau	100 : 14	15	30	polierbar, haftet auf ausgehärteter 1.Lage	75
EG 2100	EH 2950	hellblau	100 : 14	35	60		100
EG 2101-1	EH 2901	grau	100 : 12	25	40	gut streichbar, gut schleifbar	75
EG 2101	EH 2901	weiß	100 : 12	25	40	gut streichbar, stinkt nicht , schleifbar , gute Kantendeckung	75
EG 2101	EH 2950	weiß	100 : 12	60	120		90
EG 2102	EH 2901	blau	100 : 8	25	45	sehr abrasions- beständig, styrolbeständig, nicht schleifbar "unkaputtbar"	80
EG 2102	EH 2950	blau	100 : 8	60	120		90
EG 2104	EH 2901	schwarz	100 : 10	25	45	chemi- kalienbeständig polierbar druckfest	100
EG 2104	EH 2950	schwarz	100 : 10	45	90		110
EG 2105	EH 2901	grün	100 : 20	15	30	auf Hochglanz polierbar, styrolbeständig	100
EG 2105	EH 2950	grün	100 : 20	35	45		120
EG 2107	EH 2951	schwarz	100 : 20	160	4 - 16 h	hochglanz- polierbar	200
EL 2209	EH 2950	grau	100 : 10	30	120	Kupplungsschicht	120

