



RAMPF®



ESTERLÖSSL GMBH

COMPOSITE-TECHNOLOGIE + WERKSTOFFE

Schnellgießharze RAKUTOOL		Farbe	System	Mischungs- verhältnis	Topfzeit Min	Entformbar nach Min	Eigenschaften	maximale Schichtdicke (mm)	Schwund mm/m
Polyol	Isocyanat								
PF-3700	PH-3970	elfen- bein	ungefüllt	100 : 100	3	30	sehr dünnflüssig, hoher Füllgrad möglich, hohe Temperatur- beständigkeit (100°) sehr hohe Festigkeit	10	
PF-3700	PH-3970	elfen- bein	gefüllt mit AC-9004	100 : 100 : 300	5	60		20	0,8
PF-3701	PH-3971	elfen- bein	ungefüllt	100 : 100	5	30		20	
PF-3701	PH-3971	elfen- bein	gefüllt mit AC-9004	100 : 100 : 300	9	60		40	1
PC 3415	PH 3915	elfen- bein	vorgefüllt	100 : 20	60	250	sehr geringer Schwund, grosse Volumen möglich	100	1



Gutenbergstrasse 2
71277 Rutesheim

Tel: 07152 / 58 7 24
Fax: 07152 / 59 0 59

E-Mail: verkauf@esterhammer.de
www.esterhammer.de