




Vakuum- folien	Einsatz-temperatur max °C	Dicke in my (my=0,001mm)	Farbe	Dehnbarkeit	geeignet für					Eigenschaften	Rollenbreite m	Rollenformat	Rollenlänge m
					Epoxidharze	PU-Harze	Polyester-Harze	Phenol-Harze	BMI-Harze				
<b>Econolon</b>	177	38	klar	350%	J	J	J	L	L	Preiswerte Standardfolie	1,52 1,52 3,04	SHT SHT CF	305 62 152
<b>Dahlar 125</b>	125	50	hell- grün	400%	J	J	J	J	L	Auch als Trennfolie verwendbar	1,52 1,52 3,05	SHT SHT CF	610 62 305
<b>Stretchlon 200</b>	120	38	grün	600%	J	J	J	L	L	extrem flexibel für komplexe Formen	1,52 1,52 1,52 3,05	SHT SHT SHT CF	610 152 62 305
<b>Stretchlon 255</b>	120	50	gelb	700%	J	J	J	L	L	extrem flexibel für debulk	1,52 3,05	SHT CF	305 305
<b>Stretchlon 800</b>	191	50	orange	400%	J	J	J	L	J	flexibel in vielen Formaten lieferbar	1,52 3,05 0,23 3,05	SHT CF LFT LFT	305 305 305 152
<b>Wrightlon 7400</b>	205	50 75 125	grün	350%	J	J	J	L	L	in vielen Formaten lieferbar	1,52 1,52 4,57 1,22	SHT SHT CF LFT	305 100 229 305
<b>Ipplon DPT 1000</b>	232	50 75 125	orange	350%	J	J	J	J	J	viele Formate lieferbar, weicher als Wrightlon	1,52 3,05 4,57 1,22	SHT SHT CF LFT	305 305 229 305
<b>Thermalimide</b>	400	50	gold	45%	J	J	J	J	J	extrem tem- peraturstabil	1,52	SHT	78

<b>Econolon</b>		<b>SHT</b>	flache Wicklung: Rollenbreite = Folienbreite
		<b>CF</b>	Mittig gefaltet: Rollenbreite = 1/2 Folienbreite
		<b>LFT</b>	Schlauchformat: Rollenbreite = Schlauchbreite

<b>Stretchlon 200</b>		
	BEFORE	AFTER

Für weitere Größen und Spezifikationen fordern Sie bitte unser Angebot an.  
Wir fertigen auch Vakuumbbeutel auf Ihr Wunschmaß.